

# ИНТЕРОФИС INTEROFIS

## ИНТЕРЬЕРНЫЙ ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩИЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

### ОПИСАНИЕ

INTEROFIS – специальный, глубокопроникающий грунт-концентрат для укрепления различных видов поверхностей. Создает идеальную основу для сцепления с последующими слоями, изолируя их от воздействия щелочной среды. INTEROFIS наделен высокой проникающей способностью, в состоянии обработать даже микроскопические капилляры оштукатуренных поверхностей. Для внутренних работ.

### ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
  - бетонные поверхности
  - поверхности из гипса и гипсокартона
  - поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой
  - различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие
- Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Непросохшие, а также имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдержать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: стирол - акриловые сополимеры.
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 кг/л
- Вязкость согласно UNI 8902: 2200 ± 80 сПз при 20 °С (по ротационному вискозиметру Брукфильда)
- Высыхание (при 25°С и 65% относительной влажности): поверхностное - через 30-40 минут; повторное окрашивание – через 4 часа

1

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.

- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и темперы.

Оштукатуренные поверхности:

- Трещины должны быть соответствующим образом расширены и заполнены специальными уплотняющими составами (штукатуркой и подобными).
- Удостоверившись в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана, нанести один слой материала INTEROFIS
- По истечении примерно 4 часов приступить к нанесению финишного материала.

\*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности. Проконсультироваться с соответствующим техническим описанием).

### ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин. +8°С/ макс. +35°С.

Относительная влажность воздуха: <75%.

Температура поверхности: мин. +5°С/ макс. +35°С.

Влажность поверхности: <10%.

- Избегать нанесения при наличии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца.
- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.



# ИНТЕРОФИС INTEROFIS

## ИНТЕРЬЕРНЫЙ ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩИЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Материал разбавляется в различных пропорциях в зависимости от впитывающей способности основы, но, в любом случае, для одной части INTEROFIS требуются не менее 2 частей воды. Избыточное количество грунтовки может привести к образованию плотного слоя, который неблагоприятно отразится на прилегании последующих слоев красок, в противоположном случае недостаточное количество нанесенной грунтовки повлечет за собой затруднение в нанесении краски, увеличение ее расхода, уменьшение сцепления финишного покрытия и ее возможное неравномерное впитывание в поверхность.
- После использования сразу же промыть инструменты водой.
- Расход материала: 15-20 кв.м./л при нанесении на поверхности со средней впитывающей способностью. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

### КОЛЕРОВКА

-----

### ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Кат. А/н: грунтовка для стен (на водной основе): 30 г/л (2010)

INTEROFIS содержит макс.: 30 г/л VOC (летучих органических соединений).

Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

*Сан Марко Руссия гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу.*