

# Delac

## Stone varnish



Акриловый прозрачный лак для каменных поверхностей, для внутренних и наружных работ. Впитывается, но не образует пленку. Подчеркивает естественный цвет поверхности и защищает от влаги и от загрязнений. Delac подходит для любых поверхностей из натурального или искусственного камня, огнеупорного кирпича, черепицы, пористого камня, декоративного камня и др.

- **Однокомпонентный лак - пропитка для камня**
- **Подчеркивает естественную красоту камня и сохраняет его «живой» вид**
- **Не образует пленку**

### ЦВЕТА

Прозрачный.

### УПАКОВКА

|            |        |       |
|------------|--------|-------|
| Прозрачный | 750 мл | 2.5 л |
|------------|--------|-------|

### РАСХОД

10 – 12 м<sup>2</sup>/л в зависимости от впитываемости поверхности.

### ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/СЕ, для данного продукта (Категория **A/h** «Связующие грунтовки», Тип SB): **750 г/л**. Продукт содержит до **671 г/л** ЛОС) готовый к применению).

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими, без следов смолы, масел и старых лаковых покрытий.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Неразбавленный продукт нанести в один или в два слоя валиком, кистью или безвоздушным распылителем Airless. Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°C и/или при относительной влажности выше 80%. Продукт сухой на ощупь через 1- 2 часа и покрывается следующим слоем через 3-4 часа. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Валики, кисти и капли на полу очистить растворителем Т-300 (для нанесения кистью), а затем с мылом или моющим средством. Распылитель очищается растворителем Т-350.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Вязкость  | 30 ± 5 сек (FORD CUP#4, 25°C) |
| Плотность | 0,83 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)   |

### ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr