

# Diaxyl Plus

Solvent-Based Wood Penetration Varnish



Полиуретановый лак на растворителе предназначен для защитно-декоративной отделки деревянных внутренних и наружных поверхностей. Благодаря специальным ингредиентам, входящим в состав продукта, останавливает и предотвращает развитие плесени и различного рода микроорганизмов. Образует на деревянной поверхности тонкую пленку, позволяя, в то же время, ей «дышать». Благодаря эластичности лак не растрескивается, повторяя микросдвиги в структуре древесины. Служит отличной защитой деревянных поверхностей от влаги и от УФ – излучений.

- Полиуретановый лак на растворителе для декоративной отделки
- Защищает от влаги и УФ-излучений

## ЦВЕТА

Бесцветный и в 11 натуральных оттенках.

## УПАКОВКА

Тара	750 мл	2.5 л
------	--------	-------

## РАСХОД

12 – 16 м<sup>2</sup>/л, в зависимости от породы дерева.

## ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/СЕ, для данного продукта (Категория **A/f** «Продукция по дереву, для внутреннего/наружного применения, без образования пленки», Тип SB): **700 г/л**. Продукт содержит до **699 г/л** ЛОС (готовый к применению).

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими, без следов смолы, масел и старых лаковых покрытий. Новые поверхности обрабатываются пропиткой для деревянных поверхностей Diaxyl бесцветный или Diaxyl Extra для защиты от микроорганизмов и насекомых.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Неразведенный продукт нанести в один или несколько слоев кистью, валиком, пистолетом - распылителем. Не следует наносить продукт при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%, или когда влажность дерева выше 18 %.

Продукт сухой на ощупь через 2-3 часа и покрывается следующим слоем через 24 часа. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).



Окончательный цвет покрытия зависит от натурального цвета и впитывающей способности древесины, а также от количества слоев Diaxyl Plus.

Валики, кисти и капли на полу очистить растворителем T-300, а затем с мылом или моющим средством. Пистолеты – распылители очищаются растворителем T 350.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	20 - 40 сек (FORD CUP #4, 25°C)
Плотность	0,85 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

## ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr