

Marelac

Solvent-based exterior wood varnish



Прозрачный полиуретановый однокомпонентный лак на растворителе, для защиты и отделки деревянных поверхностей, которые находятся постоянно под влиянием экстремальных погодных условий. Подходит для яхт, катеров, дверей, окон, мебели для экстерьеров и т.д. Обладает отличной эластичностью, превосходным глянцем, твёрдостью. Хорошо ложится на поверхность.

Благодаря содержанию мощных УФ фильтров со светостабилизаторами HALS и специальных добавок, отлично защищает деревянные поверхности от УФ излучений, придаёт деревянным поверхностям водозащитные и водоотталкивающие качества.

- **Морской лак высокой стойкости, на основе полиуретана**
- **Содержит фильтры УФ и светостабилизаторы HALS**
- **Полная защита дерева**

ЦВЕТА

Предлагается бесцветный с глянцевой отделкой.

УПАКОВКА

Тара	750 мл	2,5 л
------	--------	-------

РАСХОД

14 – 16 м²/л, для каждого слоя, на подготовленные поверхности

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/e** «Лаки и краски для деревянных поверхностей, внутренние/наружные поверхности» Тип WB): **400 г/л**. Продукт содержит до **398 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен жира, грязи, пыли и должны быть отшлифованы. На новые поверхности наносится пропитка Diaxyl Décor.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. При нанесении в один или два слоя валиком, кистью, разбавляется до 5% Растворителем Т 300 или безвоздушным распылителем Airless, разбавляется до 5% Растворителем Т 350. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 3 – 4 часа и покрывается следующим слоем через 20 - 24 часов. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Валики, кисти и пятна на полу очищаются Растворителем Т 300, пистолеты – распылители Растворителем Т 350.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	0,94 ± 0,02 кг / л (ISO 2811)
Блеск	> 90 единиц при 60°(ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr