

Marelac

Water-based exterior wood varnish



Бесцветный полиуретановый однокомпонентный лак на водной основе, для деревянных поверхностей, которые находятся постоянно под влиянием экстремальных погодных условий. Подходит для яхт, катеров, дверей, окон, беседок, мебели для экстерьеров и т.д. Хорошо ложится на поверхность. Обладает отличной эластичностью, не растрескивается, и не отшелушивается. Благодаря содержанию мощных УФ фильтров и специальных добавок, отлично защищает деревянные поверхности от УФ излучений, придаёт деревянным поверхностям водозащитные и водоотталкивающие качества.



- **Водоразбавимый, бесцветный лак**
- **Водоотталкивающий, содержит УФ-фильтры, идеально подходит для деревянных поверхностей, которые находятся постоянно под влиянием экстремальных погодных условий**

ЦВЕТА

Предлагается бесцветный с глянцевой отделкой.

УПАКОВКА

Тара	750 мл	2,5 л
------	--------	-------

РАСХОД

10 – 12 м²/л, для каждого слоя, на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/e** «Лаки и краски для деревянных поверхностей, внутренние/наружные поверхности» Тип WB): **130 г/л**. Продукт содержит до **99 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен жира, грязи, пыли и должны быть отшлифованы. На новые поверхности наносится пропитка Diaxyl Décor на водной основе.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. При нанесении в один или два слоя валиком, кистью или безвоздушным распылителем Airless, разбавляется до 10% водой. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и покрывается следующим слоем через 6 - 8 часов. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их использования. При необходимости можно использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,05 ± 0,02 кг / л (ISO 2811)
Блеск	Глянцевый > 80 единиц при 60° (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr