

# Plaster-Board Primer

White



ГРУНТОВКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА VITEX - это белая водоразбавимая акриловая интерьерная грунтовка с отличной заполняющей способностью. Благодаря отличной порозаполняемости, грунтовка отлично подходит для пористых поверхностей (бетон, штукатурка, шпаклевка и т.д.), укрепляет их и компенсирует разницу в поглощающей способности между гипсокартоном и другими нанесенными под покраску покрытиями. Отлично покрывает любые неровности. Финишная покраска любой декоративной краской на водной основе поверхностей, обработанных грунтовкой, даёт идеальную отделку. Продукт практически не имеет запаха.

- Хорошая заполняющая способность
- Отлично выравнивает поверхность гипсокартона

## ЦВЕТА

Предлагается белая.

## УПАКОВКА

Тара	3 л	10 л
------	-----	------

## РАСХОД

12 – 14 м<sup>2</sup>/л для каждого слоя, на подготовленные поверхности.

## ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/g** «Грунтовки» Тип WB): **30 г/л**. Продукт содержит до **22 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, масел и старых покрытий.

Для заделки поверхности с мелкими трещинами используется АКРИЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА VITEX или Visto.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. При нанесении в один или два слоя валиком или кистью разбавляется до 5 -10 % водой, при нанесении безвоздушным распылителем Airless, разбавляется до 10 - 15 % водой. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 - 60 минут и покрывается следующим слоем через 6 - 8 часов водоэмульсионными или акриловыми красками Vitex. Для получения наилучшего результата при закрашивании сложных пятен, следующий слой следует наносить через 24 часа. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их использования. При необходимости можно использовать моющее средство.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	105 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,72 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

## ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr