

PRIMER 100 %

Acrylic Water-Based Primer



Полупрозрачная грунтовка на водной основе со 100% акриловыми смолами. Служит хорошей основой для красок на водной основе (водоэмульсионные, акриловые, цементные и др.). Простая в нанесении. Обладает высокой производительностью, экономичным расходом. Улучшает отделку, адгезию, укрывистость, производительность, и стойкость финишной краски. Хорошо подходит для щелочных поверхностей, которые стабилизирует и укрепляет. Грунтовка практически без запаха, не содержит аммиак.

- **100% акриловая**
- **Отличная адгезия**
- **Улучшает финишное покрытие**

ЦВЕТА

Полупрозрачная.

УПАКОВКА

Тара	750 мл	3 л	10 л
------	--------	-----	------

РАСХОД

18 – 20 м²/л для каждого слоя, на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/h** «Связующие грунтовки» Тип WB): **30 г/л**. Продукт содержит до **6 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. При нанесении в один слой валиком или кистью или безвоздушным распылителем Airless, разбавляется до 300 - 400% водой. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 15 - 30 минут и покрывается следующим слоем через 4 - 6 часов водоэмульсионными или акриловыми красками Vitex. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их использования. При необходимости можно использовать моющее средство.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,03 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr