

Relief

Texture Emulsion Paint White



Рельефная водно-дисперсионная на основе акриловых сополимеров. Обладает отличной укрывистостью, экономичным расходом, высокой стойкостью к влаге и экстремальным погодным условиям. Хорошо ложится на поверхность, создает твёрдую, прочную отделку, не растрескивается. Подходит для любого типа поверхностей, после предварительной подготовки.

- Рельефная отделка
- Высокая стойкость

ЦВЕТА

Предлагается белая. Больше цветов могут быть получены с использованием базовых Vitex цвета

УПАКОВКА

Тара	5 кг	25 кг
------	------	-------

РАСХОД

1 – 1,5 м²/л, на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/c** «Минеральные подложки для наружного применения» Тип WB): **40 г/л**. Продукт содержит до **14 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен жира, грязи и пыли. Для заделки мелких трещин поверхности покрываются АКРИЛОВОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШПАКЛЁВКОЙ VITEX. Старые поверхности, покрытые материалами на водной основе (известь или клей), грунтуются Durovit, Acrylan Unco Eco или Vitosin.

Новые поверхности из бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона и т.д., а также зашпаклёванные поверхности покрываются сначала грунтовкой Durovit или Acrylan Unco Eco.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Наносится валиком и прежде чем высохнет, используется специальный валик для создания рельефной отделки. Для создания более тонкой рельефной отделки, разбавляется до 5 – 10% водой. Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°C и/или при относительной влажности выше 70% и если существует вероятность дождя или мороза в последующие на ощупь через 20 – 30 минут. Покрывается любой акриловой краской Vitex. Краска приобретает жёсткость примерно через одну неделю. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура). Инструменты моются водой, сразу же после их использования. При необходимости можно использовать моющее средство.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	27.500 ± 2.500 cps (BROOKFIELD sp.7/50rpm, 25°C)
Плотность	1,89 ± 0,03 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr