

Velatura

Alkyd-based undercoat



Белая матовая алкидная грунтовка на растворителе для стен и деревянных поверхностей. Ровно ложится на поверхность, легко шлифуется. Создает идеальную поверхность для покраски финишными эмалевыми красками (Verolac, Platinum, Aquavit). Обладает отличной укрывистостью, белизной. Проста в нанесении, ровно ложится на поверхность, хорошо шлифуется

- **Отличная укрывистость**
- **Проста в нанесении, ровно ложится на поверхность, хорошо шлифуется**

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара	375 мл	750 мл	2,5 л	5 л
------	--------	--------	-------	-----

РАСХОД

16 – 18 м²/л в один слой, на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/g** «Грунтовки» Тип WB): **350 г/л**. Продукт содержит до **348 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, масел и старых покрытий.

На новых поверхностях удаляются сучки и обрабатываются пропиткой Diaxyl Décor.

Для заделки поверхности с мелкими трещинами и пустотами используется АКРИЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА VITEX.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Нанести в один или два слоя валиком или кистью, разбавив Растворителем Т 300 до 3% или безвоздушным распылителем Airless, разбавив Растворителем Т 350 до 3%. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и /или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 2 - 3 часа, покрывается следующим слоем через 16 - 18 часов. После высыхания поверхности шлифуются соответствующей наждачной бумагой, удаляется пыль и наносится эмалевые краски на водной основе или на растворителе. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).



Валики, кисти и пятна на полу очищаются сразу после их использования сначала Растворителем Т 300, а потом с мылом или моющим средством. Пистолеты – распылители очищаются Растворителем Т – 350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,48 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr