

ACRILFIX (АКРИЛФИКС) -**АКРИЛОВЫЙ ФИКСАТОР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ**

Описание материала	Концентрированный акриловый грунт закрепитель. Используется для подготовки поверхности к нанесению декоративных материалов. Обеспечивает и обезжиривает, придает дополнительную сцепку поверхностям. Применяется внутри помещений и снаружи для укрепления стен, на новых и старых штукатурках на основе гипса или цемента, старые краски и и другие покрытия органического или минерального происхождения, сухие, плотные, если они являются абсорбирующими.
Технические характеристики	Удельный вес (плотность) : 1,01 кг/л $\pm$ 0,02 кг/л в зависимости от цвета РН при расфасовке: $\pm$ 8,5 Масса сухого вещества: 32,5% $\pm$ 1% Состав: акриловые сополимеры в водной эмульсии Растворитель: вода Вязкость по ротационному вискозиметру Брукфильда: 17000 сПз $\pm$ 1000 сПз Внешний вид: густая жидкость, прозрачный после высыхания на поверхности
Подготовка стен	Подготовка поверхности стен: 1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими средствами. 2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести механическую или ручную очистку поверхности от красок которые плохо закреплены щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 4. Выровнять неровности поверхности специальными штукатурками и смесями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до получения идеально плоской поверхности. 5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленный водой в соотношении 1:4. Разбавление грунтовки и количество нанесения зависят от впитывающих свойств основы и определяются с помощью предварительной пробы на отдельном участке окрашиваемой поверхности.
Инструкция по нанесению	Условия окружающей среды и поверхности: Температура окружающей среды: не более +40°C и не менее +5°C, с относительной влажностью воздуха не более 80%. Температура поверхности: не более +35°C и не менее +5°C, поверхность сухая Инструменты: кисть, валик Количество слоев: 1 слой Разведение: 300%-500% водой в зависимости от впитывающей способности поверхности Расход: $\sim$ 30-40 м²/л. Расход указан при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью Очистка инструментов: в теплой воде сразу после использования Время высыхания поверхностное: 1,5 часа при +23°C и относительной влажности 65% Полное высыхание: 4 часа Для последующего нанесения отделки: минимум 4 часа Способ нанесения: ACRILFIX наносится на поверхность с помощью валика или кисти.



ACRILFIX (АКРИЛФИКС) -
АКРИЛОВЫЙ ФИКСАТОР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

Колеровка	Материал поставляется в базе и используется, как неколерованный.
Доступные фасовки	1 л, 5 л, 20 л
Безопасность эксплуатации	Продукт не требует маркировки ЕЕС. За дополнительной информацией обратитесь к паспортам безопасности.
Сроки и условия хранения:	Длительность хранения 2 года в оригинальной упаковке, не разбавленная. Температура хранения минимум +5°C, максимально +36°C, защита от мороза.
Технический паспорт	REV. 30.11.2020 <i>Giolli srl гарантирует, что информация содержащаяся в этом техническом паспорте предоставлена на основе лучших достижений, опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда проверять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.</i>

